



iQ-Fix

Zaprawa klejowa



Formy dostawy

Ilość na palecie	36
Jedn. opak.	25 kg
Rodzaj opakowania	worek papierowy
Kod opakowania	25
Nr art.:	
0225	■

Zużycie

Metodą nakładania na obydwie powierzchnie: 7,0 - 8,0 kg/m²



Obszary stosowania

- Do klejenia płyt termoizolacji wewnętrznej Remmers iQ-Therm
- Mineralne materiały ścienne i inne podłoża zdolne do tynkowania



Właściwości

- Wiąże hydraulicznie
- Nie zawiera włókien mineralnych
- Długi czas otwarty klejenia
- Nie powoduje osuwania się płyt i ma dobrą przyczepność
- Przepuszcza parę wodną
- Wysoka aktywność kapilarna

Dane techniczne produktu



Gęstość nasypowa	około 1,5 kg/dm ³
w80	0,0725 m ³ /m ³
wsat	0,5044 m ³ /m ³
Przewodność cieplna λ	0,497 W/(m·K)
Zapotrzebowanie wody	7,0-8,5 l / 25 kg
Współczynnik AW	0,3074 kg/(m ² h ^{0,5})
Opór dyfuzji pary wodnej	μ 19
Największe ziarno	0,5 mm

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Certyfikaty

➤ [AbP P-3792/400/11-MPA BS_Brandverhalten DIN 4102-B1_gültig bis 01.02.2020](#)


Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

➤ [SP Levell \(0401\)](#)
➤ [\[iq_therm_0225\]](#)
➤ [\[iq_mineral_0225\]](#)

Przygotowanie pracy


- **Wymagania wobec podłoża**
Nośne, czyste i wolne od pyłu.
- **Przygotowania**
Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego
Podłoże o dużej nasiąkliwości należy zaimpregnować środkiem Tiefgrund W (art. 2842)
Podłoże wykazujące znaczne nierówności wyrównać - zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni przeprowadzić za pomocą SP Levell.

Przygotowanie materiału



- **Mieszanie**
Do czystego pojemnika wlać wodę i dodać suchą zaprawę.
Za pomocą odpowiedniej mieszarki intensywnie mieszać przez ok. 3 minuty do uzyskania jednorodnej, konsystencji nadającej się do użycia.

Sposób stosowania



- **Warunki stosowania**
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.
Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.
- **Czas zdatności do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C)**
około 60 minut

Ewentualnie występujące nierówności podłoża < 8 mm wyrównać za pomocą materiału. Materiał równomiernie nakładać na obie powierzchnie za pomocą pacy zębatej. Płyty dociskać, poczynając od dołu. Należy uzyskać sklejenie całości powierzchniowe.

Wskazówki wykonawcze

Zaprawę, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.
Czas oczekiwania między klejeniem a szpachlowaniem płyt powinien wynosić co najmniej 24 godziny.



Wskazówki

Nie stosować na podłożach zawierających gips!
Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.
Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).
Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.
Podczas planowania i realizacji należy przestrzegać informacji zawartych w dostępnych w każdym z przypadków świadectw z badań.
Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

Narzędzia / czyszczenie




Mieszarka, paca stalowa, kielnia, paca zębata

Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

Narzędzia z oferty Remmers

- > [Messeimer \(4241\)](#)
- > [Mischgefäß \(4030\)](#)
- > [Collomix WK 90/500 S \(4448\)](#)
- > [Gloria Hochleistungssprühgerät 410 / 405 T Profiline \(4667\)](#)
- > [Gloria Drucksprüher Pro 100 \(4668\)](#)
- > [Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 \(4666\)](#)
- > [Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 \(4665\)](#)
- > [Fräswerkzeug für Montagezylinder \(4255\)](#)
- > [Montagezylinder \(4257\)](#)
- > [Aufstreichkelle \(4232\)](#)
- > [Zahnleiste \(4278\)](#)

Przechowywanie / trwałość



Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

Bezpieczeństwo / przepisy

Blizsze informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i postępowania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą. O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność