

## WŁAŚCIWOŚCI

- wysokoparoprzepuszczalna
- o podwyższonej odporności na grzyby pleśniowe
- odporna na czynniki chemiczne
- niebrudząca się
- zmywalna i trwała
- o wysokiej zdolności krycia



- wiadro 15 l, paleta 360 l

## OPIS PRODUKTU

**weber.san Silicatfarbe** (Eurolan Silicat) jest gotową do użytku, mineralną farbą, przeznaczoną do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.

## ZASTOSOWANIE PRODUKTU

- Do wymalowań ochronno-dekoracyjnych w pracach związanych z renowacją zabytków.
- Do wymalowań ochronnych na podłożach takich jak: tynk cementowy, tynk wapienny, tynk wapienno-cementowy, cegła silikatowa, beton, stare powłoki mineralne.
- Do wymalowań ochronno-dekoracyjnych na tynku renowacyjnym.

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Stare wymalowania olejne, lakierowe, kauczukowo-lateksowe i dyspersyjne jak również warstwy wykończeniowe z materiałów na bazie gipsu usunąć. Podłoże musi być mocne, nośne, stabilne oraz wolne od zanieczyszczeń. Przed wykonaniem wymalowania podłoże zagruntować farbą **weber.san Silicatfarbe** rozcieńczona czystą wodą w proporcji od 5:1 do 1:1 (objętościowo).

## PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Farbę przemieszać bezpośrednio przed zastosowaniem.

## WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

**Wymagane powłoki:** gruntowanie, 1-2 powłoki kryjące.  
**Sposób nakładania:** pędzlem, wałkiem, aparatem natryskowym  
**Czas schnięcia:** co najmniej 12 godzin  
**weber.san Silicatfarbe** jako powłokę należy stosować nierozcieńczony. Przy bardzo szorstkich podłożach mogą być potrzebne dwie warstwy kryjące. Czas oczekiwania między położeniem jednej i drugiej warstwy wynosi, co najmniej 12 godzin. **weber.san Silicatfarbe** rozprowadza się pędzlem, wałkiem i urządzeniami natryskowymi. Wielkość dysz urządzenia

## DANE TECHNICZNE

Skład:	szkło wodne, pigmenty, aktywne i pasywne środki wypełniające
Rozpuszczalniki	brak
Kolor	biały
Konsystencja	odpowiednia do malowania
Gęstość	ok. 1,5 kg/dm <sup>3</sup>
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża)	od +5°C do +30°C
Czas schnięcia	ok. 12 godzin w temperaturze +20°C

natryskowego powinna wynosić 0,56 mm. Podczas przerw w pracy należy urządzenia włożyć do wody, a po pracy umyć wodą. Narzędzia czyścić czystą wodą przed wyschnięciem farby (po wyschnięciu mechanicznie).

## WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura podłoża i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosić od +5°C do +30°C. Pokrywane powierzchnie w czasie aplikacji i co najmniej 12 godzin potem muszą być zabezpieczone przed deszczem i wilgocią. Świeżo nałożoną powłokę **weber.san Silicatfarbe** należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. Unikać silnego wiatru oraz bezpośredniego nasłonecznienia obrabianej powierzchni. W przeciwnym razie stosować odpowiednie zabiegi (np. osłonięcie siatkami).

## ZUŻYCIE

- gruntowanie: ok. 100-150 ml/m<sup>2</sup>
- warstwa kryjąca: ok. 200-350 ml/m<sup>2</sup> na jedną powłokę, w zależności od szorstkości podłoża

## OPAKOWANIA

wiadro 15 litrów, paleta 360 litrów

## **MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT**

---

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem.

## **ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA**

---

Skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

## **UWAGA**

---

Nie mieszać z innymi farbami. Prawidłowe, a tym samym skuteczne, zastosowanie naszych produktów nie podlega naszej kontroli. Dlatego też gwarancją objęta jest tylko jakość naszych wyrobów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania. Niniejsza instrukcja unieważnia wszystkie podane wcześniej dane techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego. Informacje podane przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.