



# ASOCRET-BM

Nr art. 205518

## Zaprawa do wypełniania odwiertów i pustek

### Właściwości:

ASOCRET-BM jest fabrycznie przygotowaną, suchą zaprawą cementowo-wapienno-trachitową, która po wymieszaniu odznacza się bardzo dobrym płynięciem.

ASOCRET-BM wiąże bezskurczowo i jest wysoce chłonny kapilarnie.

### Zastosowanie:

ASOCRET-BM jest stosowany do wypełniania pustek w murach, szczególnie w trakcie wykonywania przepony poziomej w istniejących, bardzo zniszczonych murach.

ASOCRET-BM służy także do wypełniania odwiertów po wykonaniu przepony poziomej preparatami AQUAFIN-F.

Wypełnianie może być wykonywane grawitacyjnie lub przez wtlaczanie pod ciśnieniem.

### Dane techniczne:

Baza:	zaprawa cementowo-trasowa
Kolor:	szary
Gęstość nasypowa:	1,2 g/cm <sup>3</sup>
Zapotrzebowanie na wodę:	33% = 8 litrów/worek 25 kg
Gęstość gotowej zaprawy:	ok. 2 kg/dm <sup>3</sup>
Czas obróbki:	1 godzina
Wytrzymałość:	4 N/mm <sup>2</sup> po 1 dniu 10 N/mm <sup>2</sup> po 7 dniach 15 N/mm <sup>2</sup> po 28 dniach
Opakowanie:	worek 25 kg
Magazynowanie:	w suchych warunkach 12miesięcy, rozpoczęte opakowania dobrze zamykać i zużyć w możliwie krótkim czasie.

### Podłoże:

Obrabiane podłoże nie może zawierać gipsu. Odwierty należy starannie odpylić.

### Obróbka:

ASOCRET-BM należy mieszać z wodą wodociągową (ok. 8 l/25 kg) w odpowiednim mieszalniku. Mniejsze porcje mogą być przygotowywane przez mieszanie wiertarką z mieszadłem. ASOCRET-BM

należy wprowadzać do muru przez odwierty grawitacyjnie lub stosując odpowiednie urządzenie tłoczące. Przy wykonywaniu przepony poziomej metodą odwiertów, wypełnione otwory należy ponownie nawiercić po ok. 16-24 godzinach w celu wprowadzenia płynu iniekcyjnego.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z aktualną kartą charakterystyki.

### GISCODE: ZP1